

УДК 677.037.474:027.622-454

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИЭФИРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ

Л.В. Филиппенко

Могилевский технологический институт, Беларусь

Проведено систематическое изучение кинетики морфологической модификации (ММН) текстурированных полизэфирных нитей (ТПН), обработкой водными растворами едкого натра концентрации $C_{NaOH} = 26 \div 100 \text{ г/дм}^3$ в присутствии триамона концентрации $C_{TA} = 0 \div 5 \text{ г/дм}^3$ при температуре, $T = 60 \div 130 \text{ }^\circ\text{C}$.

Надмолекулярная структура ТПН характеризовалась рентгенографически (степенью кристаличности, α_k , средним размером кристаллитов, R_k), а также методом дифференциальной сканирующей калориметрии - ДСК (теплотой плавления кристаллической фазы, Q_k , степенью кристаличности, α_k^*). Были вычислены интегральные константы скорости, $K_k \cdot \text{с}^{-1}$, и количества энергии активации, ΔE_m , кДж/моль, процесса ММН. Рост C_{NaOH} и углубление ММН приводят к возрастанию ΔE_m . Отмечено существенное различие ΔE_m в температурных областях (ТО) $60 \div 90 \text{ }^\circ\text{C}$ и $100 \div 130 \text{ }^\circ\text{C}$. Для каждой ТО получены математические модели процесса $m = f(C_{NaOH}, C_{TA}, T)$. При потере массы волокна $m \approx 20\%$ прочность нити σ_p уменьшается в $1,2 \div 1,3$, а удлинение ε_p - в $1,15 \div 1,20$ раза. Равновесное влагопоглощение ТПН при $22 \text{ }^\circ\text{C}$ и $\phi = 65\%$ после ММН возрастает с $0,6$ до $1,8\%$. В зависимости от условий ММН изменяется морфология поверхности филаментов ТПН, причем образуются кольцеобразные выступы с шагом менее 1 мкм .

По мере углубления ММН значения Q_k , α_k , α_k^* , R_k снижаются. При этом повышение T приводит к аналогичному результату. Увеличение C_{TA} обуславливает некоторую интенсификацию процессов перестройки надмолекулярной структуры полимерного субстрата. Равномерность крашения ТПН различными дисперсными красителями повышается.